

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

archiFEST Classic

Paruoštas naudoti architektūrinio betono mišinys, skirtas naudoti viduje ir lauke



APRAŠYMAS

archiFEST Classic yra mišinys su kruopščiai parinktomis cemento, užpildų ir priedų proporcijomis, sukurtas pagal aukščiausius kokybės ir našumo standartus. Sumaišytas su vandeniu mišinys labai lengvai sutankinamas, tiksliai įgauna formos pavidalą ir sukietėjęs pasiekia labai didelį stiprumą bei ilgaamžiškumą.

archiFEST Classic palieka efektą su matomais oro tuštumomis ir poromis.

NAUDOJIMO SRITYS

archiFEST Classic gali būti naudojamas įvairiems tikslams:

- architektūrinio betono gamyba
- fasado plokštės
- grindų plokštės
- palangės
- mažosios architektūros elementai, pvz., suolai, suoliukai, stalai, gėlinės, šiukšliadėžės
- virtuvės stalviršiai
- praustuvai
- dekoratyviniai aksesuarai: žvakidės, vazonėliai

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Mišinyje yra visos būtinos sudedamosios dalys, todėl jam paruošti reikia įpilti tik reikiamą vandens kiekį. Vandeniui atmatuoti naudokite prie produkto pridėtą matavimo indą, o vandeniui su sausa mase maišyti – kibirą. Reikia paruošti tiek medžiagos, kad jos užtektų visam elementui pagaminti. Pakuotės turinį reikia sumaišyti su vandeniu. Kiekvienam 10 kg sausos masės reikia įpilti 0,9-1,2 litro vandens. Sudedamąsias dalis maišykite maišytuve, betono maišyklėje arba lėtaeigiu maišytuvu 2-3 minutes, kol abi sudedamosios dalys gerai susijungs ir susidarys vienalytė skysta masė. Paskirsčius betono mišinį formoje, jį galima sutankinti naudojant vibratorių.

REKOMENDACIJOS

Sukietėjusį betoną galima išimti iš formos po 12-24h. Galutinei architektūrinio betono paviršiaus kokybei ir išvaizdai įtakos turi, be kita ko:

- įpilto vandens kiekis
- formos kokybė ir švara
- naudotos atskyrimo priemonės kokybė, rūšis ir kiekis
- temperatūra ir drėgmė vykdymo metu
- elemento buvimo formoje laikas
- betono priežiūra

Siekiant apsaugoti architektūrinį betoną nuo nešvarumų, rekomenduojame naudoti impregnantą arba lakas.

PAKUOTĖ

- 10 kg
- 20 kg

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrangą ir įrankius valyti vandeniu iš karto po naudojimo.

SĄNAUDOS

2,0 kg/m² - kiekvienam elemento storio milimetrai

SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš pradėdant darbus, būtina susipažinti su į sistemą įeinančių produktų saugos duomenų lapais, kurie pateikiami paprasčiau. Vengti kontakto su oda, gleivinėmis, akimis ir pan. Atsitiktinio kontakto atveju plauti vandeniu su muilu ir vandeniu bei kreiptis į gydytoją. Reikia imtis priemonių, kad nebūtų dulkių arba aptaškymo skiediniu. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Rekomenduojama naudoti kaukes ir pirštines. Uždarose patalpose užtikrinti gerą vėdinimą ir vengti įkvėpti dulkių.