

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

archiFEST Smooth

Paruoštas naudoti architektūrinio betono mišinys, skirtas naudoti viduje ir lauke



APRAŠYMAS

archiFEST Smooth yra mišinys su kruopščiai parinktomis cemento, užpildų ir priedų proporcijomis, sukurtas pagal aukščiausius kokybės ir našumo standartus. Sumaišytas su vandeniu mišinys labai lengvai sutankinamas, tiksliai įgauna formos pavidalą, o sukietėjęs pasiekia labai didelį stiprį ir ilgaamžiškumą.

archiFEST Smooth sukietėjęs palieka lygaus paviršiaus efektą.

NAUDOJIMO SRITYS

archiFEST Smooth gali būti naudojamas įvairiais būdais:

- architektūrinio betono gamyba
- fasado plokštės
- grindų plokštės
- palangės
- mažosios architektūros elementai, pvz., suolai, suoleliai, stalai, vazonai, šiukšliadėžės
- virtuvės stalviršiai
- praustuvai
- dekoratyviniai aksesuarai: žvakidės, gėlių vazonai

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Mišinyje yra visi būtini komponentai, todėl jam paruošti reikia tik įpilti reikiamą kiekį vandens. Vandeniui pamatuoti naudokite prie produkto pridėtą matavimo indą, o vandeniui su sausa mase maišyti – kibirą. Reikia paruošti tiek medžiagos, kad jos užtektų visam elementui pagaminti. Pakuotės turinį reikia sumaišyti su vandeniu. Kiekvieniems 10 kg sausos masės reikia pridėti 0,9-1,2 litro vandens. Sudedamąsias dalis maišyti maišytuve, betono maišyklėje arba lėtaeigiu maišytuvu 2-3 minutes, kol abu komponentai gerai susijungs ir susidarys vientisa skysta masė. Kad būtų gautas lygus paviršius, paskleidus betoninį mišinį formoje, jį reikia sutankinti naudojant vibratorių.

REKOMENDACIJOS

Surištą betoną galima išformuoti po 12-24h. Galutinei architektūrinio betono paviršiaus kokybei ir išvaizdai įtakos turi, be kita ko:

- įpilto vandens kiekis
- formos kokybė ir švara
- naudoto atskyrimo priemonės kokybė, tipas ir kiekis
- temperatūra ir drėgmė darbo metu
- gaminio buvimo formoje laikas
- betono priežiūra

Kad architektūrinis betonas būtų apsaugotas nuo užteršimo, rekomenduojame naudoti impregnatorių arba lakas.

PAKUOTĖ

- 10 kg
- 20 kg

ĮRANKIŲ VALYMAS

Įrangą ir įrankius valyti vandeniu iš karto po naudojimo.

SAŲNAUDOS

2,0 kg/m² - kiekvienam elemento storio milimetrai

SAUGOS REIKALAVIMAI

Prieš pradėdant darbus, reikia susipažinti su į sistemą įeinančių produktų saugos duomenų lapais, kurie pateikiami paprašius. Vengti sąlyčio su oda, gleivinėmis, akimis ir pan. Atsitiktinio kontakto atveju nuplauti vandeniu su muilu ir kreiptis į gydytoją. Reikia imtis priemonių, kad būtų išvengta dulkių susidarymo arba užtaškymo skiediniu. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Rekomenduojama naudoti kaukes ir pirštines. Uždaroje patalpoje užtikrinti gerą vėdinimą ir vengti įkvėpti dulkių.