

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

NANO SILVER PLUS WB

Specialus sidabro jonų priedas vandens pagrindo lakams



APRAŠYMAS

NANO SILVER PLUS WB yra specialus sidabro jonų pagrindu sukurtas priedas vandens pagrindo PU FEST 2K ir PU FEST 2K CARBON lakui. Sudaro higienišką apsauginę dangą. Nekeičia lako kietumo. Neturi įtakos blizgesiui ar klampumui. Išsaugo lako mechaninį ir cheminį atsparumą. Sertifikuotas pagal ISO 22196 standartą.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Spalva: bespalvė
- Dengimo temperatūra: +15°C ÷ +25°C
- Lengvas pėsčiųjų eismas galimas po 24 valandų, pilna apkrova po 7 dienų
- Atviras laikas: 1 valanda
- Tinkamumo naudoti laikas: 12 mėnesių originaliai uždarytose pakuotėse, laikant nuo +10°C iki +25°C temperatūroje

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą gerai suplakite. Į PU FEST 2K įpilkite NANO SILVER PLUS WB 2% nuo sudedamųjų dalių ir lako sumos. Gerai išmaišykite. Tepkite mikroplošto voleliu, kaip ir kitus Festfloor linijos lakus. Galima naudoti su 3K PLUS priedu. Nerekomenduojama dėti didesnio NANO SILVER PLUS WB kiekio nei rekomenduojama.

- Į laką PU FEST 2K (5kg + 1kg) įpilame 120 g NANO SILVER PLUS WB.
- Į laką PU FEST 2K (1kg + 0,2kg) įpilame 25 g NANO SILVER PLUS WB.
- Į laką PU FEST 2K CARBON (5kg + 0,4kg) įpilame 120 g NANO SILVER PLUS WB.
- Į laką PU FEST 2K CARBON (1kg + 80g) įpilame 25 g NANO SILVER PLUS WB.

PAKUOTĖ

- 120 g,
- 25 g.

SAUGOS REIKALAVIMAI

H318 – Smarkiai pažeidžia akis. H317 – Gali sukelti alerginę odos reakciją. H400 – Labai toksiška vandens organizmams. H411 – Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai kelias minutes plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu juos galima lengvai išimti. Tęsti plovimą. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/nešioti akių apsaugą/veido apsaugą. P310 Nedelsiant kreiptis į gydytoją. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P391 Surinkti išsiliejusią medžiagą. Sudėtyje yra: 1-2-BENZISOTHIAZOLINE 3 (2H)-ONE.