

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PU FEST 2K CARBON

Vandens pagrindo dvikomponentis lakas mikrocementui ir dervinėms grindims



APRAŠYMAS

PU FEST 2K CARBON yra vandens pagrindo dviejų komponentų lakas, sukurtas mikro cemento ir dervinių grindų apsaugai bei apdailai. Dėl polikarbonatinės formulės jis išsiskiria dideliu kietumu, atsparumu dilimui ir paviršiaus glotnumu. Tai sprendimas, tinkantis tiek gyvenamosiose, tiek komercinėse erdvėse – visur ten, kur svarbus ilgaamžiškumas.

NAUDOJIMO SRITYS

PU FEST 2K CARBON gali būti naudojamas įvairiais būdais:

- mikro cementui apsaugoti
- epoksidinės dervos, poliuretalinės dervos, cementinių dangų ant grindų ir sienų paviršiams apsaugoti.

Lakas skirtas sienoms ir kitiems vertikaliems paviršiams, kurie yra veikiami periodinio kontakto su vandeniu, apsaugoti.

Nerekomenduojamas naudoti ant horizontalių paviršių, kuriuose gali ilgai stovėti vanduo (pvz., dušo grindyse, dušo lentynose, dušo sėdynėse ir stalviršiuose, ant kurių gali kauptis vanduo).

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maišymo santykis (100:8): 100 svorio dalių A komponento : 8 svorio dalys B komponento
- Spalva: skaidri bespalvė
- Naudojimo temperatūra: +15°C ÷ +25°C
- Sausas liečiant: 1-2h, priklausomai nuo temperatūros
- Lengvas judėjimas pėsčiomis galimas po 24 valandų, pilna apkrova po 7 dienų. Daugiau informacijos rasite „Festfloor mikro cemento dekoratyvinių dangų naudojimo instrukcijoje“.
- Sąnaudos: 0,07-0,15 kg / m² vienam sluoksniui
- Išvaizda: matinis, satininis haptic
- Mišinio panaudojimo laikas po komponentų sumaišymo: 45-60 minučių
- Naudojimo terminas: 12 mėnesių

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti visiškai sukietėjęs, laikantis apkrovą, sausas, švarus ir be dulkių, vaško bei alyvos. A laką gerai suplakti arba sumaišyti gręžtuvu su sukamuoju maišikliu. Tada sumaišyti A komponentą su B komponentu santykiu 100:8 (100 svorio dalių A komponento: 8 svorio dalių B komponento). Gręžtuvu su maišikliu energingai maišyti, kol masė taps vientisa, tada palikti 3 min. Praėjus šiam laikui, galima pradėti lakavimą. Tepkite kokybišku voleliu, kurio šerelių ilgis 7-9 mm. Antras PU FEST 2K CARBON lako sluoksnis gali būti tepamas po 2 valandų be šlifavimo arba po 24h, prieš tai paviršių nušlifavus 220 grūdėtumo švitrinio popieriumi. Nenaudoti PU FEST 2K CARBON lako karščiausiomis dienos valandomis, kai oro sąlygos nėra palankios, taip pat ant sudrėkintų pagrindų.

PAKUOTĖ

- 5 kg A komponento + 0,4 kg B komponento
- 1000 g A komponento + 80 g B komponento

LAIKYMAS

Produktas turi būti laikomas originaliai uždarytose pakuotėse ir sausoje vietoje, nuo +10°C iki +25°C temperatūroje, atokiau nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo šalčio.

SAUGA - KOMPONENTAS A

- Dirgina akis.
- Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.
- Patekus į akis: kreiptis į gydytoją.
- EUH208 Sudėtyje yra: biocidinis produktas: Mišinys: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Sudėtyje yra: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

SAUGA - KOMPONENTAS B

- Kenksminga įkvėpus.
- Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.
- Mūvėti apsaugines pirštines.
- Neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / purškiamo skysčio.
- Pasijutęs blogai, kreiptis į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.
- Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
- Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
- Užterštus drabužius nusivilkti ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Prieš pradėdant darbus, būtina susipažinti su produkto, įeinančių į sistemos sudėtį, saugos duomenų lapais, kurie pateikiami paprašius.