

FESTFLOOR

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PU FEST 2K

Dviejų komponentų poliuretaninis lakas dervinėms, cementinėms ir mikro cemento grindims, skirtas naudoti viduje



APRAŠYMAS

Dviejų komponentų poliuretaninis lakas, pasižymintis labai dideliu paviršiaus kietumu ir puikiu elastingumu. Negelsta, yra atsparus UV spinduliams. Užtikrina labai didelį atsparumą.

NAUDOJIMO SRITYS

PU FEST 2K gali būti naudojamas įvairiais būdais:

- vidaus betonui ir akmeniui skirtas lakas,
- pramoninėms grindims, kurioms tenka intensyvus eismas ir didelės mechaninės apkrovos, apsaugoti skirtas lakas,
- epoksidinės dervos, poliuretaninės dervos dangoms, cementinėms dangoms ant grindų ir sienų apsaugoti,
- mikro cemento bei didelio ir mažo poringumo cemento dangoms apsaugoti.

Lakas skirtas sienoms ir kitiems vertikaliems paviršiams, kurie periodiškai liečiasi su vandeniu, apsaugoti. Nerekomenduojamas naudoti ant horizontalių paviršių, ant kurių gali ilgai kauptis vanduo (pvz., dušo grindims, dušo lentynoms, dušo sėdynėms ir stalviršiams, ant kurių gali užsistovėti vanduo).

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maišymo santykis: 5 dalys pagal svorį komponento A : 1 dalis pagal svorį komponento B + 10% vandens, skaičiuojant nuo visos A ir B komponentų masės
- Spalva: bespalvė
- Naudojimo temperatūra: +15°C ÷ +25°C
- Sausas liesti po 2 valandų
- Lengvas pėsčiųjų eismas galimas po 24 valandų, pilna apkrova po 7 dienų
- Sąnaudos: 0,1-0,15 kg / m² o
- Išvaizda: matinis, satininis
- Atviras laikas: 2 valandos
- Tinkamumo naudoti laikas: 12 mėnesių

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti visiškai sukietėjęs, laikantis apkrovą, sausas, švarus ir be dulkių, vaško bei alyvos. Poliuretaninio lako PU FEST 2K talpyklą gerai suplakti. Įpilti kietiklį pagal ženklimą ant pakuotės. Komponentą A sumaišyti su komponentu B santykiu 5:1 (5 dalys pagal svorį komponento A; 1 dalis pagal svorį komponento B). Tuomet įpilti 10% vandens nuo visos A ir B komponentų masės (pvz., 5 kg komponento A + 1 kg komponento B + 0,6 kg vandens) ir kruopščiai išmaišyti. Atidaryti talpyklą ir palikti maždaug 10 min., tada dar kartą išmaišyti. Dengti aukštos kokybės voleliu, kurio šerelių ilgis min. 8mm. Antrąjį PU FEST 2K lako sluoksnį galima tepti po 4 valandų be šlifavimo arba po 24h, prieš tai paviršių pašlifavus 220 grūdėtumo švitrinio popieriumi. PU FEST 2K lako nenaudoti karščiausiomis dienos valandomis, kai oro sąlygos nėra palankios, taip pat ant sudrėkusių pagrindų.

PAKUOTĖ

- 850 g komponento A + 170 g komponento B
- 1 kg komponento A + 200 g komponento B
- 5 kg komponento A + 1 kg komponento B

SAUGA - KOMPONENTAS A

- Dirgina akis.
- Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.
- Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

LAIKYMAS

Produktas turi būti laikomas originaliai uždarytoje pakuotėje ir sausoje vietoje, nuo +10°C iki +25°C temperatūroje, atokiai nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo šalčio.

SAUGA - KOMPONENTAS B

- Kenksminga įkvėpus.
- Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius padarinius.
- Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.
- Vengti kvėpuoti dulkėmis / dūmais / dujomis / garais / aerozoliu. Pasijutęs blogai, kreiptis į Apsinuodijimų centrą arba gydytoją.
- Talpyklą laikyti sandariai uždarytą gerai vėdinamoje patalpoje.
- Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.

Prieš pradėdant darbus būtina susipažinti su sistemą sudarančių produktų saugos duomenų lapais, kurie pateikiami paprašius.