

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PU FEST Turbo

Dviejų komponentų poliuretaninis lakas, skirtas dervinėms, cementinėms ir mikrocementinėms grindims naudoti vidaus ir lauko sąlygomis.



APRAŠYMAS

Dviejų komponentų poliuretaninis lakas, pasižymintis labai dideliu paviršiaus kietumu ir puikiu elastingumu. Negeltonuoja, yra atsparus UV spinduliams ir atmosferos poveikiui. Užtikrina labai didelį atsparumą.

NAUDOJIMO SRITYS

PU FEST TURBO gali būti naudojamas įvairiems tikslams:

- betono ir akmens lakas, skirtas naudoti vidaus ir lauko sąlygomis,
- lakas pramoninėms grindims, veikiamoms intensyvaus judėjimo ir didelių mechaninių apkrovų, apsaugoti,
- epoksidinės dervos, poliuretaninės dervos, cementinių dangų ant grindų ir sienų paviršiams apsaugoti,
- mikrocemento bei didelio ir mažo poringumo cemento dangoms apsaugoti.

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maišymo santykis: 2 dalys pagal svorį A komponento : 1 dalis pagal svorį B komponento
- Spalva: bespalvis
- Naudojimo temperatūra: +15°C ÷ +25°C
- Lengvas pėsčiųjų judėjimas galimas po 24 valandų, pilna apkrova po 7 dienų
- Sąnaudos: 0,1-0,15 kg / m²
- Išvaizda: matinis, satininis - pusiau blizgus, gloss - didelis blizgesys
- Atviras laikas: 45 minutės
- Tinkamumo naudoti trukmė: 6 mėnesiai

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršius turi būti visiškai sukietėjęs, laikantis apkrovą, sausas, švarus ir be dulkių, vaškų bei alyvų. Poliuretaninio lako PU FEST Turbo pakuotę gerai suplakti. Įpilti kietiklį pagal ant pakuotės nurodytą žymėjimą. Kietiklį santykiu 2:1 (2 svorio dalys A komponento : 1 svorio dalis B komponento) supilti į lako pakuotę ir kruopščiai išmaišyti. Palikti atidarytą pakuotę apie 10 min., tada dar kartą išmaišyti. Dengti aukštos kokybės voleliu, kurio plauko ilgis min. 6mm. Praėjus 24 valandoms po padengimo ir nušlifavus paviršių 220 grūdėtumo švitrinio popieriumi, galima dengti antrą PU FEST Turbo lako sluoksnį. PU FEST Turbo lako nenaudoti karščiausiomis dienos valandomis, kai oro sąlygos nepalankios, taip pat ant drėgnų pagrindų.

PAKUOTĖ

- 5 kg A komponentas + 2,5 kg B komponentas
- 0,8 kg A komponento + 0,4 komponento B
- 0,4 kg A komponento + 0,2 komponento B

SAUGA - KOMPONENTAS A

- Labai degus skystis ir garai.
- Dirgina akis.
- Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- Dažnas kontaktas gali sukelti odos išsausėjimą ir skilinėjimą.
- Jei būtina medicininė pagalba, po ranka turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / kibirkščių / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
- Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.
- Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
- Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.
- Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.
- Atliekas išmesti į specialius surinkimo punktus.

LAIKYMAS

Produktas turi būti laikomas originaliai uždarytose pakuotėse ir sausoje vietoje, nuo +10°C iki +25°C temperatūroje, atokiau nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo šalčio.

SAUGA - KOMPONENTAS B

- Dirgina akis.
- Kenksminga įkvėpus.
- Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.
- Sudėtyje yra heksametileno diizocianato. Gali sukelti alerginę reakciją.
- Jei būtina medicininė pagalba, po ranka turėkite produkto pakuotę arba etiketę.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / kibirkščių / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
- Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.
- Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
- Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.
- Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.
- Atliekas išmesti į specialius surinkimo punktus.

Prieš pradėdant darbus būtina susipažinti su sistemos sudedamųjų produktų saugos duomenų lapais, kurie pateikiami paprašius.